


**БИШОФИТ (МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ)**

(шестиводный хлористый магний, гексагидрат хлорида магния)

ТУ 2152-002-93524115-2010 с изм. 1-3

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

**ВНЕШНИЙ ВИД:**

Гранулы или чешуйки от белого до светло-серого цвета с оттенками от желтоватого до светло-коричневого

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Массовая доля ионов магния( $\text{Mg}^{2+}$ ), %, не менее	11,8
Массовая доля ионов магния( $\text{Mg}^{2+}$ ), в пересчете на $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , %, не менее	97
Массовая доля хлористого кальция в пересчете на оксид кальция ( $\text{CaO}$ ), %, не более	0,1
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,1
Массовая доля ионов щелочных металлов ( $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ ), %, не более	0,8
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,2

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

В строительной отрасли для производства магнезиальных цементов (цемент Сорель), стекло-магниевого листов, ксилолитовых плит, стекло-магниевого черепицы, пенобетона (пеномагнезит) и газобетона (газумагнезит) на основе магнезиального вяжущего. В нефтегазовой отрасли в качестве компонента буровых и глушильных растворов. В химической отрасли для получения магнийсодержащих соединений, в том числе оксида, гидроксида и металлического магния, синтетического гидротальцита, синтетических каучуков и тиокола, а также огнеупорных материалов и хлорат-магнезиального дефолианта. В текстильной промышленности для процесса стабилизации при окраске изделий. В сельском хозяйстве для использования в качестве удобрения. Также применяется для подавления пыли, очистки сточных и промышленных вод, производства абразивных материалов и в качестве противогололедного материала.

**УПАКОВКА:**

Полиэтиленовые и полипропиленовые мешки массой нетто 25 кг, специализированные мягкие контейнеры массой нетто от 0,5 до 1 тн, в т.ч. индивидуально под заказ потребителя. По согласованию с потребителем допускается использовать другие виды упаковки, обеспечивающие полную сохранность продукции и не ухудшающие ее качество.

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:**

Бишофит транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Бишофит должен храниться в закрытых складских помещениях или на площадках, предназначенных для хранения, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

**ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:**

Не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен, класс опасности – 3.

**РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:**тел.: +7 (8442) 40-61-02  
e-mail: ognev@kaustik.ru**РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:**тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11  
e-mail: ves@kaustik.ru**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:**тел.: +7 (8442) 40-63-03  
e-mail: spk@kaustik.ru