


ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ**МАРКА ПВХ-С-6149У****СТО 00203275-243-2012**

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	Внешний вид:	
1	а) цвет	однородный порошок белого цвета
	б) количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	8
2	Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 0,1 см ³ , шт., не более	5
3	Значение КФ	61-63
4	Насыпная плотность, г/см ³	0,5-0,6
	Остаток после просева на сите с сеткой, %:	
	№ 0400, не более	отсутствие
5	№ 0250, не более	5
	№ 0200, не более	25
	№ 0063, не менее	95
6	Сыпучесть, сек, не более	12
7	Масса поглощения пластификатора, г на 100 г ПВХ, не менее	19
8	Термостабильность пленки при 160°С, мин., не менее	15
9	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	0,3
10	Массовая доля винилхлорида, млн ⁻¹ , не более	1,0

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6149 У предназначенся для переработки потребителями ПВХ в пластифицированные и не пластифицированные изделия общего назначения: «жесткие» изделия - трубы, отделочный профиль и «мягкие» обувные пластикаты.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Суспензионный поливинилхлорид упаковывают в трех - или шестислойные бумажные мешки, в специализированные мягкие контейнеры из полипропиленовой ткани. ПВХ-С транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом. Поливинилхлорид в мешках, в транспортных пакетах и в специализированных мягких контейнерах должен храниться в закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 35°С и относительной влажности воздуха не более 75%, допускается хранение на площадках под навесом, исключающем попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Поливинилхлорид относится к горючим веществам. Температура вспышки аэрозвесей 624°С, температура самовоспламенения аэрогеля 486°С. При контакте с водой, кислотами, щелочами и кислородом воздуха поливинилхлорид не горит и взрывобезопасен.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:тел.: +7 (8442) 40-65-72
e-mail: lobanova@kaustik.ru**РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:**тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11
e-mail: ves@kaustik.ru**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:**тел.: +7 (8442) 40-63-03
e-mail: spk@kaustik.ru