

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ
МАРКА ПВХ-С-6669ЖС
СТО 00203275-241-2012

 ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:
 $(-CH_2-CHCl-)_n$
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	Внешний вид:	
1	а) цвет	однородный порошок белого цвета
	б) количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	6
2	Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 0,1 см ³ , шт., не более	6
3	Значение КФ	66-68
4	Насыпная плотность, г/см ³	0,55-0,59
	Остаток после просева на сите с сеткой, %:	
5	№ 0400, не более	отсутствие
	№ 0063, не менее	95
	№ 0200, не более	20
6	Сыпучесть, сек, не более	12
	Масса поглощения пластификатора, г на 100 г ПВХ, не менее	
7	А) г на 100 г ПВХ, не менее	20
	Б) %, не менее	17
	Термостабильность пленки при 160°С, мин., не менее	
8	А) при использовании стеарата кадмия	30
	Б) при использовании стеарата кальция-цинка	30
9	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	0,3
10	Массовая доля винилхлорида, млн ⁻¹ , не более	1,0

ПРИМЕНЕНИЕ:

Марка ПВХ-С-6669ЖС предназначена для изготовления высокопрочных профилей оконных и дверных блоков с использованием нетоксичных кальций-цинковых стабилизаторов.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Суспензионный поливинилхлорид упаковывают в трех - или шестислойные бумажные мешки, в специализированные мягкие контейнеры из полипропиленовой ткани. ПВХ-С транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом. Поливинилхлорид в мешках, в транспортных пакетах и в специализированных мягких контейнерах должен храниться в закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 35°С и относительной влажности воздуха не более 75%, допускается хранение на площадках под навесом, исключающем попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Поливинилхлорид относится к горючим веществам. Температура вспышки аэрозвесей 624°С, температура самовоспламенения аэрогеля 486°С. При контакте с водой, кислотами, щелочами и кислородом воздуха поливинилхлорид не горит и взрывобезопасен.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:

 тел.: +7 (8442) 40-65-72
 e-mail: lobanova@kaustik.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:

 тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11
 e-mail: ves@kaustik.ru

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

 тел.: +7 (8442) 40-63-03
 e-mail: spk@kaustik.ru